

DURACON® “F” CON CEMENTO

DESCRIPCIÓN

DURACON® “F” CON CEMENTO es un agregado metálico libre de grasas, aceites y materiales extraños, con una granulometría controlada el cual permite una mejor penetración del agregado metálico en el concreto.

Endurecedor metálico para pisos de concreto listo para usar.

MODO DE EMPLEO

1. **DURACON® “F” CON CEMENTO** viene listo para usarse.
2. Una vez nivelado el piso de concreto allánese con plana de madera.
3. Espolvorese la mitad del material a aplicar.
4. Allánese con plana de madera.
5. Espolvorese el resto de la mezcla.
6. Repítase el allanado del inciso 4.
7. Púlase con llana manual o metálica.
8. Termínese con acabado pulido o rugoso.
9. Cúrese adecuadamente.

RENDIMIENTO

DURACON® “F” CON CEMENTO se puede usar desde 1.5 hasta 6 kg/mt² dependiendo de la intensidad de tráfico del piso por tratar.

CARACTERÍSTICAS

La superficie de pisos tratados con **DURACON® “F” CON CEMENTO** funciona como una coraza de hierro con gran resistencia al desgaste por abrasión y un aumento notable de la resistencia al impacto, características que generan una mayor duración. Otras ventajas: elimina la absorción de grasas y aceites, aumenta la vida del piso, evita el desprendimiento de polvo y facilita la limpieza.

APLICACIONES

DURACON® “F” CON CEMENTO se usa en todos aquellos pisos de concreto sometidos a un tránsito intenso de carros con llantas metálicas o de hule duro, montacargas, personas, etc. También cuando se tengan impactos en el mismo, como es el caso de plantas industriales, talleres, almacenes, terminales, escuelas, andenes, etc.

PRESENTACIÓN

Se suministra en sacos con 50 Kg. en color natural.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com

DURACON® “F” CON CEMENTO

PRECAUCIONES

- Evitar oxidantes fuertes y solventes, no exponer el material a humedad excesiva.
- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores, mascarilla protectora a polvos y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usand el producto.

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Polvo color cemento y rebaba café
Densidad NOM- C73-1983	3,600 a 4000 Kg/mt ³
Absorción AST-C-128-88	2%
Temperatura de fusión	930 °C
Ingredientes	Material ferroso y Cemento
Olor	Cemento
Resistencia a la compresión	250-300 Kg/cm ²
Conservación	1 año en envase cerrado

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com