



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### EPOXICOLOR®

#### DESCRIPCIÓN

**EPOXICOLOR®** es una pintura anticorrosiva y decorativa en base a resinas epóxicas, que se presenta en dos componentes, parte A resina pigmentada y parte B catalizador.

#### APLICACIONES

**EPOXICOLOR®** se usa como recubrimiento decorativo y anticorrosivo, protector en obras e instalaciones industriales, estructuras metálicas, maquinaria, tanques, superficies de concreto, madera, etc.

#### PRESENTACIÓN

**EPOXICOLOR®** se presenta en kits de 3, 12 y 57 Litros. Colores: Blanco, gris claro, rojo terracota o azul alberca.

#### CARACTERÍSTICAS

**EPOXICOLOR®** presenta una alta resistencia a los ácidos, álcalis y solventes. Es un recubrimiento 100% lavable, de gran dureza y excelente adherencia, resistente a manchas de tintas, grasas, alimentos, sangre, etc., lo que permite que su mantenimiento sea mínimo.

#### RENDIMIENTO

**EPOXICOLOR®** rinde aproximadamente de 2 a 3 m<sup>2</sup>/Lt. en superficies porosas a 2 manos.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### EPOXICOLOR®

#### MODO DE EMPLEO

Limpie perfectamente la superficie dejándola libre de polvo, grasa, humedad y herrumbre. Mezcle las partes A y B, cuya proporción en volumen es 2 de A por 1 de B. Deje reposar por 30 minutos.

Después de este tiempo agite nuevamente la mezcla y aplique la primera capa con brocha, rodillo o pistola de aire.

Dejar secar 4 hrs la primera capa, y aplicar la 2da mano. Permitir secar 24 hrs.

#### Notas:

- Se recomienda aplicar por lo menos 2 manos.
- Secado: Entre una capa y otra, dejar secar 4 hrs. Para la capa final dejar secar 24 hrs (a temperatura ambiente, 25°C, o más si es menor la temperatura).
- Para la limpieza del equipo o salpicaduras use nuestro **DILUYENTE EPÓXICO**.
- La vida útil del recubrimiento una vez hecha la mezcla es de aprox. 12 horas.

#### PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. No exponer a rayos solares.
- Evitar temperaturas extremas.
- Eliminar cualquier fuente de ignición.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores, guantes y mascarilla para vapores orgánicos. Si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando esté usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx [www.grupodiamond.com](http://www.grupodiamond.com)

## EPOXICOLOR®

### DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Viscosidad: A+B	7000 cps
Olor	Fuerte a solvente
Densidad (25° C)	Parte A = 1.50 g/cc Parte B = 0.90 g/cc
Ingredientes	Tolueno, M.I.B.K, M.E.K.
Solubilidad al agua	Insoluble
Familia química	compuestos orgánicos

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx [www.grupodiamond.com](http://www.grupodiamond.com)