

EPOXIHULLA®

DESCRIPCIÓN

EPOXIHULLA® es un producto de color negro, compuesto de resinas epoxi y alquitrán de hulla, de consistencia viscosa que ofrece protección anticorrosiva a superficies de concreto y con buena resistencia química.

Recubrimiento bicomponente anticorrosivo.

MODO DE EMPLEO

Deberá mezclarse bien la parte A con la parte B, puede aplicarse con brocha de pelo o con aspersor normal o de preferencia el tipo (sin presión de aire) airless. El tiempo de secado para repintarlo será de unas 6 – 8 horas.

El tiempo de vida útil de la mezcla es de 6 – 8 horas a 20 °C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Si la superficie va a estar en inmersión deberá darse limpieza preferentemente con chorro de arena. Si el uso no será de inmersión podrá limpiarse la superficie con cepillo de alambre, fibra de acero, esmeril. La superficie de concreto deberá tratarse con una solución de ácidomuriático al 10% o 15% hasta que desaparezca el burbujeo intenso. Lavar a fondo con agua y dejar secar antes de pintar.

CARACTERÍSTICAS

- Alta dureza.
- Buena flexibilidad.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Resistencia a altas temperaturas:
 - Continua – 90 °C
 - No continua – 120 °C

APLICACIONES

EPOXIHULLA® es excelente en ambientes marinos, en estructuras de perforación petrolera, interiores de tanques para acarreo y almacenamiento de petróleo, queroseno y gas nafta. Excelente para ser usado en superficies de concreto, en plantas de tratamiento de aguas negras, plantas de pulpa de papel, torres de enfriamiento.

No se recomienda para inmersión en productos aromáticos, cetonas o ácidos oxidantes.

PRESENTACIÓN

EPOXIHULLA® se presenta en unidades de 21Kg (aprox. 18.7L):

- La parte A con 18.9 Kg (aprox. 16.4L) y la parte B con 2.1 Kg (aprox. 2.3L).

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com

EPOXIHULLA®

RENDIMIENTO

Aproximadamente 4 m²/L, por capa.

PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando esté usando el producto.

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia A + B	Líquido viscoso color negro
Olor	Fuerte a Solventes
Densidad a 25° C	Parte A 1.15 Parte B 0.93
Viscosidad a 25° C	A + B (3000-4000)

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com