

ESPUMA DE POLIURETANO 300 mL

DESCRIPCIÓN

Espuma de Poliuretano (PU)

monocomponente, que reacciona al entrar en contacto con la humedad del ambiente.

MODO DE EMPLEO

1. Limpiar la superficie, libre de grasas, materiales sueltos, polvo, etc.
2. Si se sabe que la humedad relativa del ambiente es baja, hay que humedecer la superficie.
3. Agitar el cartucho (de 20 a 30 veces) antes de usar, sobre todo en climas fríos.
4. Inyectar la espuma. Se recomienda que sea de abajo a arriba.

Si se emplea para rellenar huecos, se recomienda rellenar solo una tercera parte; la espuma se expande aproximadamente de 3 a 4 veces su volumen, y su efecto aumenta en presencia de humedad.

Espesor máximo recomendable por capa: 50mm. Si se requiere rellenar un espesor mayor, deberá aplicarse por capas.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimiento rápido que reduce los tiempos de proceso.
- Actúa como absorbente acústico.
- No se corroe ni se pudre.
- A prueba de aguas servidas con certificado de aprobación.
- Adhiere sobre concreto, mortero, piedra, madera y muchos polímeros. No adhiere sobre polietileno, polipropileno, teflón y silicón.
- Aerosol libre de HFC (hidroFluoroCarbonos).

APLICACIONES

- Llenado de huecos y cavidades en todo tipo de obras interiores.
- Paso a través de paredes.
- Sellado y aislamiento de ventanas y techumbres.
- Cajas de persiana.
- Fijación de tuberías.
- Aprobado para pozos de agua.

PRESENTACIÓN/RENDIMIENTO Y TIEMPO DE VIDA

- Cartucho de 300 mL que llena hasta 16 litros.

En lugares frescos, secos y en sentido vertical dura hasta 12 meses.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com

ESPUMA DE POLIURETANO 300 mL

PRECAUCIONES

- Aerosol muy inflamable. Recipiente a presión, revienta si se calienta. Nocivo en caso de inhalación, por lo tanto deberá aplicarse con la ventilación apropiada.
- Puede causar irritación en la piel, de modo que se recomienda emplear guantes y goggles. Si se tiene contacto con el producto lavarse con agua abundantemente.

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Nombre Químico	Espuma de poliuretano
Apariencia	Espuma color amarillo
Acabado	Poroso
Temperatura de aplicación	5°C a 35°C
Estabilidad del producto endurecido	-30°C a +80°C
Secado al tacto	10 minutos
Puesta en servicio y/o aplicación de carga	3 hrs
Secado final	8 a 24 Hrs (depende del espesor)

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com