



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### LANZACRET® "L"

#### DESCRIPCIÓN

Aditivo color amarillo claro que acelera el fraguado y resistencias de concretos y morteros lanzados.

Acelerante líquido para concretos y morteros proyectados, libre de cloruros.

#### CARACTERÍSTICAS

**LANZACRET® "L"** fundamentalmente acelera el fraguado y endurecimiento de concretos, lechadas y morteros.

#### MODO DE EMPLEO

Mezclar el **LANZACRET® "L"** con el agua de masado en la dosificación elegida; también puede introducirse en forma independiente en la boquilla de la lanzadora.

PRECAUCIONES: Materiales con baja temperatura de los agregados pueden disminuir la rapidez del fraguado.

Para filtraciones muy fuertes debe usarse tapafugas **"SELLACON® CRISTAL"**.

#### APLICACIONES

Se emplea para acelerar el fraguado y las resistencias de los concretos y morteros lanzados usados para el revestimiento de galerías, túneles, para la estabilización de taludes y reparación de estructuras de concreto.

#### PRESENTACIÓN

**LANZACRET® "L"** se presenta en cubetas de 19 lt. y tambor de 200 lt.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### LANZACRET® "L"

#### PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- No comer, beber o fumar cuando esté usando el producto.
- Usar lentes protectores y guantes al momento de utilizar el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

#### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto directo del producto en:

**Ojos:** Lavar bajo chorro de agua fresca durante 15 minutos y consultar al médico.

**Piel:** Lavar con agua y jabón.

**Ingestión:** Provocar el vómito y consultar al médico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx [www.grupodiamond.com](http://www.grupodiamond.com)

## LANZACRET® "L"

### DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Líquido color café
Densidad	1.33 ± 0.03 Kg/lit.
Viscosidad	400 ± 200 cp
Libre de Cloruros	Cumple
Norma ASTM-C191	Cumple
Conservación	6 meses

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx [www.grupodiamond.com](http://www.grupodiamond.com)