



HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

PRIMARIO BITUFLEX®

DESCRIPCIÓN

Es un compuesto de asfaltos seleccionados, de baja viscosidad color negro.
Imprimador para sistemas impermeables base agua (primario).

CARACTERÍSTICAS

Aumentar la adherencia de las capas asfálticas.
Sella las superficies, aún cuando se encuentren húmedas.
Aumenta el rendimiento de las capas asfálticas.

MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie húmeda o seca, limpia de tierra y partículas sueltas, extienda con cepillo o pistola de aire **PRIMARIO BITUFLEX®**. Este producto seca aproximadamente en 1 hora en condiciones normales.

APLICACIONES

Se recomienda como capa de imprimación para aumentar la adherencia de las impermeabilizaciones asfálticas, aún cuando la superficie se encuentre húmeda. Además se emplea como sellador de superficie contra la penetración de humedad capilar en concreto, mortero, tabique, mampostería, etc.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la porosidad de la superficie rinde de 3 a 4 m² / lt.

PRESENTACIÓN

PRIMARIO BITUFLEX® se presenta en envases de 4 lt., cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com

PRIMARIO BITUFLEX®

PRECAUCIONES

- Evitar oxidantes fuertes y solventes.
- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Líquido de baja viscosidad café oscuro base agua
Densidad	1.01 gr\cc ± 0.01 gr\cc a 25 °C
Olor	Asfalto.
Viscosidad Brookfield	400 – 600 cps
% de sólidos totales	30 ± %
Conservación	1 año en envase cerrado
Familia química	Emulsión Asfáltica

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com